



## ООО «Нева-Авто»

Юр. адрес: 192012, Санкт-Петербург г,  
Обуховской Обороны пр-кт, дом № 271, литера А, помещение 327

ОГРН: 1127847015691

ИНН/КПП 7816529088/781101001

ОКАТО: 40296561000 ОКПО: 38039855

р/с: 40702810132330000735

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" в Санкт-Петербурге

к/с: 30101810600000000786 БИК: 044030786

### Паспортные характеристики

#### Щебень гранитный фр. от 20 до 40 мм

1. Зерновой состав щебня (полные остатки на ситах, % по массе)

Диаметр сита	Факт	По ГОСТ
50	0,1	До 0,5
40	6,0	До 10
30	31,8	От 30 до 60
20	92,0	От 90 до 100

2. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе \_\_\_\_\_ 15,04
3. Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе \_\_\_\_\_ 0,4
4. Содержание глины в комках, % по массе \_\_\_\_\_ отсутствует
5. Марка щебня по прочности (дробимости) \_\_\_\_\_ 1200
6. Марка щебня по истираемости \_\_\_\_\_ И1
7. Содержание зерен слабых пород, % по массе \_\_\_\_\_ отсутствуют
8. Морозостойкость щебня \_\_\_\_\_ F300
9. Насыпная плотность щебня, кг/м<sup>3</sup> \_\_\_\_\_ 1340
10. Аэфф. естественных радионуклидов, Бк/кг \_\_\_\_\_ 264
11. Устойчивость структуры против распадов, % \_\_\_\_\_ 0.4

Содержание вредных компонентов и примесей	Факт	По ГОСТ
Аморфные разновидности диоксида кремния, растворимые в щелочах, ммоль/л	До 27,7	не более 50,0
Сульфаты и сульфиды в пересчете на SO <sub>3</sub> , % по массе	До 0,1	не более 1,5
Пирит, % по массе	До 0,05	не более 4,0
Галоидные соединения в пересчете на ион хлора, % по массе	До 0,012	не более 0,1

Щебень выпускается по ГОСТ 8267-93. <<Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ>>

тел.: +7 (921) 889-93-99

тел.: 8 (812) 633-35-84

E-mail: [ooo.neva-avto@mail.ru](mailto:ooo.neva-avto@mail.ru)

<http://nerudnye-spb.ru>