



ООО «Нева-Авто»

Юр. адрес: 192012, г. Санкт-Петербург,
Обуховской Обороны пр-кт, дом № 271, литера А, помещение 327
ОГРН: 1127847015691

ИНН/КПП 7816529088/781101001

ОКАТО: 40296561000 ОКПО: 38039855

р/с: 40702810132330000735

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" в Санкт-Петербурге
к/с: 30101810600000000786 БИК: 044030786

Паспортные характеристики

Щебень гранитный фр. от 5 до 20 мм

1. Зерновой состав щебня (полные остатки на ситах, % по массе)

Диаметр сита	Факт	По ГОСТ
50	0,0	До 0,5
40	5,3	До 10
30	56,4	От 30 до 60
20	95,3	От 90 до 100

2. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе _____ 29,5
3. Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе _____ 0,7
4. Содержание глины в комках, % по массе _____ отсутствует
5. Марка щебня по прочности (дробимости) _____ 1400
6. Марка щебня по истираемости _____ И1
7. Содержание зерен слабых пород, % по массе _____ отсутствуют
8. Морозостойкость щебня _____ F300
9. Насыпная плотность щебня, кг/м³ _____ 1370
10. Аэфф. естественных радионуклидов, Бк/кг _____ 252
11. Устойчивость структуры против распадов, % _____ 0,3

Содержание вредных компонентов и примесей	Факт	По ГОСТ
Аморфные разновидности диоксида кремния, растворимые в щелочах, ммоль/л	17,1	не более 50,0
Сульфаты и сульфиды в пересчете на SO ₃ , % по массе	До 0,1	не более 1,5
Пирит, % по массе	До 0,05	не более 4,0
Галоидные соединения в пересчете на ион хлора, % по массе	До 0,01	не более 0,1

Щебень выпускается по ГОСТ 8267-93. <<Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ>>

тел.: **+7 (921) 889-93-99**

тел.: **8 (812) 633-35-84**

E-mail: ooo.neva-avto@mail.ru

<http://nerudnye-spbu.ru>